

Эмаль НЦ-132 по низким ценам



Минск, Беларусь

Эмаль НЦ-132 предназначена для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей и изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

Способ применения эмали НЦ-132 :

Поверхность очищают от пыли, жира, грязи и старой отслоившейся краски.

Металлическую поверхность предварительно грунтуют.

Перед применением эмаль тщательно перемешивают.

Эмаль разбавляют растворителем марки 646.

Эмаль наносят методом распыления ровным слоем на сухую поверхность в два слоя.

Время высыхания каждого слоя при 20 ± 2 град С 3 часа.

Расход эмали на однослойное покрытие - 80-120 г/кв.м.

Предлагаемая ОДО "Ранкар" в Республике Беларусь эмаль НЦ-132 производится по ГОСТ 6631-74 ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД» :

Эмаль НЦ-132 Казанского Казенного Порохового Завода - лучшая нитроэмаль в России.

Преимущества: быстрая сушка, высокоглянцевое покрытие.

Состав: Коллоксилин, алкидная смола, пигменты, смесь растворителей, пластификатор.

Качество: в соответствии с ГОСТ 6631-74 на технические условия изготовления нитроэмалей.

Цвет: белый, чёрный, серый, светло-серый, голубой, светло-голубой, розовый, красный, синий, зелёный, защитный, фисташковый, коричневый, оранжевый, кремовый, бежевый, золотисто-жёлтый.

Указания по применению нитроэмали НЦ-132 :

Эмаль НЦ-132 Казанского Казенного Порохового Завода предназначена для окрашивания деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей; изделий и оборудования, эксплуатируемых внутри и вне помещений.

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и старой эмали. Перед окрашиванием поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой ГФ-021, ГФ-0119 или ГФ-0163, тщательно перемешать.

При использовании НЦ-132п разбавить до рабочей вязкости растворителем Р-646, а при использовании НЦ-132к – растворителем Р-649.

Эмаль НЦ-132п наносится методом пневмораспыления в два слоя, а НЦ-132к - кистью.

Хранение: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

Свойства нитроэмали НЦ-132 :

- Эмаль НЦ-132п быстросохнущая,

avizinfo.by

1/2

время высыхания каждого слоя при температуре от 18 до 22 гр.С - 3 часа

- Расход на однослойное покрытие 80-120 г/м.кв

Техника безопасности:

Эмаль транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей. Внутренние работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ проветрить помещение в течение не менее 24 часов. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Тару утилизировать как бытовые отходы.

Цена: 28 000 руб.**Тип объявления:
Продам, продажа, продаю****Торг: уместен****Instrumer Дмитрий****8(029)6131417****ул.Ольшевского,76а**