

Грунтовка ОБЕСПЫЛИВАТЕЛЬ «Антипыль» ВАК-0В-02 ВАПА для обеспыливания пористых ст



Минск, Беларусь

Грунтовка ОБЕСПЫЛИВАТЕЛЬ «Антипыль» ВАК-0В-02 предназначена для грунтования и обеспыливания бетонных, цементных, кирпичных, оштукатуренных и других пористых строительных поверхностей, в первую очередь полов. Препятствует образованию пыли, укрепляет слабые поверхности, снижает влагопоглощение, значительно повышает износостойкость покрытий. Обладает диффузионными свойствами. Может использоваться в качестве грунтовочного слоя перед окраской или нанесением клеев.

Преимущества :

- отличная адгезия
- отсутствие запаха
- нетоксичен, пожаровзрывобезопасен
- экологически полноценен
- короткое время высыхания
- превосходное сочетание с любыми красками

Область применения :

Для обеспыливания бетонных поверхностей при проведении внутренних работ.

Применение Грунтовки ОБЕСПЫЛИВАТЕЛЯ «Антипыль» ВАК-0В-02 фирмы "ВАПА" рекомендуется для обеспыливания бетонных полов складских и торговых помещений, полов производственных цехов, ангаров, автостоянок, автосервисов, гаражей, парковок, предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, предприятий машиностроения, станкостроения, рынков, терминалов и любых других объектов, где требуется обеспыливание бетона, защита от пыли, надежность и долговечность бетонных полов.

Расход грунтовки ОБЕСПЫЛИВАТЕЛЯ «Антипыль» ВАК-0В-02 фирмы "ВАПА" на один слой 50-100 г/м.кв. в зависимости от пористости поверхности

Подготовка поверхности .

Перед применением поверхность очистить от грязи, масел, ржавчины; обеспылить. Известковые, непрочные держащиеся покрытия удалить.

Метод нанесения.

Грунт перемешать. Наносить на сухие обеспыленные поверхности в 1 слой кистью, валиком, краскораспылителем.

Внешний вид после высыхания.

Грунтовочное покрытие представляет собой бесцветную однородную прозрачную гибкую бездефектную пленку, не содержащую включений

Разбавитель ..вода

Рекомендуемая влажность поверхности:

Минеральные подложки – не более 8% (по СНиП 3.04.01-87)

Время высыхания при 20°C – не более 1 часа

Время полного высыхания покрытия при температуре 20°C – не менее 12 часов

Вязкость по воронке ВЗ-4 ...11 с

avizinfo.by

1/2

Массовая доля нелетучих веществ – не менее 20%

Условия нанесения :

Наносить при температуре воздуха и подложки выше + 8°C

Условия хранения:

Гарантийный срок хранения в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C – 12 месяцев со дня изготовления.

Примечание:

При обеспыливании полов избегать истирающего воздействия (хождение, мытье и др.) до полного высыхания.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Материал нетоксичен, пожаровзрывобезопасен.

При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение.

При случайном попадании промыть большим количеством воды.

Инструмент промыть водой сразу после нанесения грунта, не допуская высыхания.

Фасовка : 1 ; 2, 5 ; 5 ; 10 ; 20; 200; 1000 кг.

Цена: **11 200 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Instrumer Дмитрий

8(029)6131417

ул.Ольшевского,76а