

## Белтеп Флор 125 (125кг/м<sup>3</sup>)



Минск, Беларусь

Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные  
Плиты из мин.ваты теплоизоляционные Белтеп Флор 125  
Область применения плит ФЛОР 125

Тепло-, звукоизоляционный слой в конструкциях:

•

полов жилых помещений, в том числе «плавающих» полов, полов с подогревом;

•

чердачных перекрытий, выполненных из железобетонных плит перекрытия.

Физико-механические показатели:

Физико-механические показатели: Наименование показателя  
ФЛОР 125 ФЛОР 190

Плотность,  $\rho$ , кг/м<sup>3</sup> 125 190

Теплопроводность при температуре 10°C,  $\lambda_{10}$ , Вт / (м · К), не более 0,0415 0,0431

Теплопроводность при температуре 25°C,  $\lambda_{25}$ , Вт / (м · К), не более 0,0420 0,0437

---

Теплопроводность при условиях эксплуатации А,  $\lambda_A$ , Вт / (м · К) 0,040 0,041

avizinfo.by

1/2

Белорусская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.by  
Теплопроводность при условиях эксплуатации В,  $\lambda_B$ , Вт / (м · К) 0,0433 0,045

Прочность на сжатие при 10%-ой линейной деформации,  $\sigma$  10, кПа, не менее 25 70

Предел прочности на отрыв слоев,  $\sigma$  mt, кПа, не более 7.5 15

Уровень сосредоточенной нагрузки, Н, не менее 350 650

Взвешенный коэффициент звукового поглощения,  $\alpha_w$  0, 85 0, 80(Н)

Влажность, %, не более 0, 5

Водопоглощение (кратковременное), кг/м<sup>2</sup>, не более 0, 5

Горючесть, класс НГ

Марка плит Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

ФЛОР 125 1000; 1200 600; 1000 50–100

ФЛОР 190\* 1000; 1200 600; 1000 30–150

---

Цена: **1 269 750 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Менеджер Менеджер**

**017 223 02 75**

**Маяковского 111, пом 115**