

Белтеп ВЕНТ 50 (75кг/м³)



Минск, Беларусь

Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные ВЕНТ 50 (Белтеп)
Область применения плит БЕЛТЕП марки ВЕНТ-50.

Теплоизоляционный слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном исполнении изоляции.

Второй (наружный) слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции.

Теплоизоляционный слой:

в конструкциях трёхслойных стен с вентилируемой воздушной прослойкой;

в стеновых панелях поэлементной сборки.

Физико-механические показатели: Наименование показателя ВЕНТ 50 ВЕНТ 25

Плотность, ρ , кг/м³ 75 90

Теплопроводность при температуре 10°C, λ 10, Вт / (м · К), не более 0,033 0,035

Теплопроводность при температуре 25°C, λ 25, Вт / (м · К), не более 0,0403 0,0406

Теплопроводность при условиях эксплуатации А, λ А, Вт / (м · К) 0,0407 0,0411

Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, λ Б, Вт / (м · К) 0,0419 0,0424

Предел прочности на отрыв слоев, σ мт, кПа, не менее 5, 0 7, 5

Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, σ 10, кПа, не менее 10 15

Паропроницаемость, мг / (м · ч · Па) 0, 576 0, 549

Уровень сопротивления воздухопроницанию, кРА*С/м³ 25 16

Влажность, %, не более 0, 5 0, 5

Водопоглощение (кратковременное), кг/м², не более 0, 5 0, 5

Горючесть, класс НГ НГ

Марка плит Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм
ВЕНТ 50 1000; 1200 600; 1000 50–170
ВЕНТ 25 1000; 1200 600; 1000 30–100; 120; 140; 160

Цена: **787 500 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Менеджер Менеджер

017 223 02 75

Маяковского 111, пом 115