

## Белтеп СЭНДВИЧ К (125кг/м<sup>3</sup>)



Минск, Беларусь

Плиты из мин.ваты теплоизоляционные ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ  
БЕЛТЕП СЭНДВИЧ К  
Область применения плит БЕЛТЕП марки СЭНДВИЧ К:

Теплоизоляционный слой в трёхслойных металлических панелях покрытия (кровельных).

Наименование показателя

СЭНДВИЧ СЭНДВИЧ С СЭНДВИЧ К

Плотность,  $\rho$ , кг/м<sup>3</sup> 105 115 125

Теплопроводность при температуре 25°C,  $\lambda$  25, Вт / (м · К), не более 0,042 0,042 0,043

Теплопроводность при условиях эксплуатации В,  $\lambda$  В, Вт / (м · К), не более 0,043 0,043 0,043

Теплопроводность при условиях эксплуатации В,  $\lambda$  В, Вт / (м · К), не более 0,044 0,044 0,045

Предел прочности на сжатие при 10 %-ной линейной деформации,  $\sigma$  10, кПа, не менее 60 80 100

Предел прочности на отрыв слоев,  $\sigma$  mt, кПа, не менее 70 100 100

Предел прочности на сдвиг (срез), кПа, не менее 50 60 75

Паропроницаемость, мг / (м · ч · Па) 0,530 0,524 0,504

Влажность, %, не более

0,5

Водопоглощение (кратковременное), кг/м<sup>2</sup>, не более

0,5

Горючесть, класс

НГ

Марка плит

СЭНДВИЧ 1000; 1200 630; 660; 1000 100—160

СЭНДВИЧ 1000; 1200 630; 660; 1000 100—160

СЭНДВИЧ 1000; 1200 630; 660; 1000 100—160

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Менеджер Менеджер**

**017 223 02 75**

**Маяковского 111, пом 115**