

Полиуретан для форм для искусственного камня



Минск, Беларусь

Компаунд PU-Mold предназначен для изготовления эластичных литевых форм с высокой детализацией рельефа, используемых для литья изделий из бетона. Обладает повышенной стойкостью к щелочным средам. Рельефообразующие матрицы из компаунда PU-Mold используются для получения гипсовых и бетонных изделий, в том числе изделий из архитектурного бетона, изготавливаемых по технологии ускоренного формования при температуре до 100оС. Компаунд PU-Mold может применяться также для изготовления эластичных покрытий с повышенной водостойкостью. Использование эластичных матриц позволяет получать изделия со сложным рельефом и отрицательными уклонами. Компаунд PU-Mold состоит из двух компонентов: компонент А (отвердитель), компонент Б (преполимер). Отверждение компаунда до резиноподобного состояния происходит в течение 24 часов при температуре 24оС. Время полного отверждения композиции – 72 часа.

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ.

Поверхность оригинала, с которого снимается форма, должна быть предварительно обезжирена, очищена от различных загрязнений и тщательно обработана антиадгезионной смазкой. В качестве такой смазки предлагаем смазку Пента-126. Мы рекомендуем обработать Пента-126 также форму для заливки компаунда.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИТЬЕВЫХ ФОРМ.

Для отвешивания частей компаунда используйте только чистую сухую пластиковую посуду одинакового объема. Перед смешением температура компонентов должна быть равна комнатной.

Для приготовления компаунда смешивают компонент А с компонентом Б в заданном соотношении. Перемешивание следует производить механическим способом или вручную до получения однородной массы.

Готовую композицию заливают в подготовленную форму. Для того, чтобы избежать образования пузырьков воздуха на поверхности формы, желательно при помощи кисти промазать мастер-модель компаундом.

Внимание! Время жизни компаунда (время до начала гелеобразования) – 15-20 минут при температуре 24оС. Время полимеризации – 24 часа при температуре 24оС.

При увеличении количества отвердителя, замешиваемой массы и температуры в помещении жизнеспособность уменьшается.

Цена: **10 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

тетерюкова наталья

(017)299-97-00