Эмаль НЦ-132 хаки ,защитная ГОСТ 6631-74

Минск, Беларусь

Эмаль НЦ-132 предназначена для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей и изделий , эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

Способ применения эмали НЦ-132 :
Поверхность очищают от пыли , жира , грязи и старой отслоившейся краски.
Металлическую поверхность предварительно грунтуют.
Перед применением эмаль тщательно перемешивают.
Эмаль разбавляют растворителем марки 646 .
Эмаль наносят методом распыления ровным слоем на сухую поверхность в два слоя.
Время высыхания каждого слоя при 20 ±2 град С 3 часа.

Расход эмали на однослойное покрытие - 80-120 г/кв.м.

Предлагаемая ОДО "Ранкар" в Республике Беларусь эмаль НЦ-132 производится по ГОСТ 6631-74 ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД» :

Эмаль НЦ-132 Казанского Казенного Порохового Завода - лучшая нитроэмаль в России.
Преимущества: быстрая сушка, высокоглянцевое покрытия.
Состав: Коллоксилин, алкидная смола, пигменты, смесь растворителей, пластификатор.
Качество: в соответствии с ГОСТ 6631-74 на технические условия изготовления нитроэмалей.
Цвет: белый, чёрный, серый, светло-серый, голубой, светло-голубой, розовый, красный, синий, зелёный, защитный, фисташковый, коричневый, оранжевый, кремовый, бежевый, золотисто-жёлтый.

Указания по применению нитроэмали НЦ-132 :
Эмаль НЦ-132 Казанского Казенного Порохового Завода предназначена для окрашивания деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей; изделий и оборудования, эксплуатируемых внутри и вне помещений.
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и старой эмали. Перед окрашиванием поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой ГФ-021, ГФ-0119 или ГФ-0163, тщательно перемешать.
При использовании НЦ-132п разбавить до рабочей вязкости растворителем Р-646, а при использовании НЦ-132к – растворителем Р-649.
Эмаль НЦ-132п наносится методом пневмораспыления в два слоя, а НЦ-132к - кистью.
Хранение: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

Свойства нтроэмали НЦ-132 :
- Эмаль НЦ-132п быстросохнущая,
время высыхания каждого слоя при температуре от +18 гр.С до +22 гр.С - 3 часа.
- Расход на однослойное покрытие 80-120 г/м.кв

Техника безопасности:
Эмаль транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей. Внутренние работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ проветрить помещение в течение не менее 24 часов. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Тару утилизировать как бытовые отходы.

Цена: **28 100 Br**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Instrumer Дмитрий	**8(029)6131417**	**ул.Ольшевского,76а**